

Certificat

Mortiers et produits connexes

Mortiers de montage à joint mince pour petits éléments de maçonnerie

PREOCOL

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Mortiers & Produits connexes (QB 11) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société XELLA NEDERLAND BV
Mildijk 141 - NL-4214 DR VUREN
Usine Mildijk 141 - NL-4214 DR VUREN

le droit d'usage de la marque QB Mortiers & Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et les référentiels mentionnés ci-dessus.



296 MM 625

Décision de reconduction n° 333-296 MM 625 du 18 avril 2019.

Cette décision se substitue à la décision **329-296 MM 625 du 27 avril 2018**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.


CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Temps ouvert par adhérence à 15 min
Catégorie du mortier :
 - **M_{bc}** pour Bloc de béton cellulaire : ≥ 0.2 MPa
- > Résistance minimale en traction par flexion : ≥ 3 MPa

Ce certificat comporte 1 page et une 1 page d'annexe.
Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER DE MONTAGE A JOINT MINCE POUR INFORMATION
PREOCOL**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE**

- Taux de gâchage :
22 à 26 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5,5 à 6,5 l d'eau pour un sac de 25 kg),
- Temps de repos* : 5 min environ.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier* : 20 min.
- Durée pratique d'utilisation* : 4 h.
* valeur déterminée en laboratoire par le fabricant

SUPPORTS VISES

Blocs de béton cellulaire	☺
Blocs de béton granulats courants et granulats légers AB1	Non visé
Blocs de béton granulats courants et granulats légers AB2	Non visé
Briques en terre cuite	Non visé
Pierre naturelle	Non visé
Blocs silico calcaire	Non visé
☺ : Support visé	

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR DU MORTIER POUR INFORMATION
PREOCOL

Désignation commerciale du mortier	Distributeur
CELLUCOL	D'AHAN SAS ZI Saint-Saulve Rue du Président Lécuyer FR-59880 SAINT-SAULVE